

Порошковый краситель ALLENDO



Применение:	Светостойкий порошковый краситель предназначен для декоративной отделки древесины. Применяется в мебельном производстве, при изготовлении игрушек и для внутренней отделки помещений (деревянные панели).
Сырьевая основа:	Различные комбинации пигментов и красителей.
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 °C).

Приготовление/ Таблица расхода порошка на 1 л воды: Рекомендуемое количество порошка (см. таблицу) растворить в 1 л воды и разогреть до 100°C при постоянном помешивании. По необходимости после полного растворения разбавить водой. Не растворять больше 100 г порошка на 1 л воды. Для улучшения интенсивности окраски и степени блеска рекомендуется добавить 5 - 10% 25%-ного водного раствора аммиака (кроме цветных красителей). Красители смешиваются друг с другом.

315 Дуб светлый	5 г/л	712/1 Тик ядровый	20 г/л	П 6	15 г/л
429 Дуб темный	20 г/л	712/3 Тик старый	20 г/л	П 9	17 г/л
418 Дуб рустикальный I	18 г/л	911 бирюзовый	15 г/л	П 10	22 г/л
П 43 Дуб рустикальный II	13 г/л	907 Красный	15 г/л	П 11	40 г/л
П 21 Орех светлый	18 г/л	906 Мандарин	10 г/л	П 30	7 г/л
586 Махагони	25 г/л	905 Желтый	15 г/л	П 33	85 г/л
505 Вяз	12 г/л	904 Зелёный	20 г/л	П 35	16 г/л
801 Вишнёвое дерево	12 г/л	903 Синий	20 г/л	П 36	18 г/л
539 Палисандр	35 г/л	902 Чёрный	40 г/л	П 37	17 г/л
572 Макаре (каштан)	20 г/л	901 Серый	6 г/л	П 44	20 г/л
388 Орех темный	20 г/л	П 4	12 г/л	П 45	20 г/л
		П 46	20 г/л		

Расход на один слой: 100 - 250 г готовой смеси на 1м², в зависимости от способа нанесения.

Способы нанесения: Возможно нанесение распылением, окунанием, кистью или губкой.

Подготовка:	Древесина должна быть сухой, чистой, отшлифованной и тщательно очищенной щеткой от пыли, при необходимости провести влажную чистку (после этого требуется легкая дошлифовка).
Нанесение:	Нанести раствор обильно, равномерно, через несколько минут удалить избытки раствора тряпкой или губкой. После этого равномерно растереть вдоль ворса. Рекомендуемая рабочая температура +18 °C.
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относительной влажности 65 %: время полного проявления цвета и высыхания ок. 8 часов, полное высыхание в течение 24 ч. После сушки провести лёгкую шлифовку поверхности очень тонкой шлифшкуркой для удаления поднявшегося ворса.
Грунтовка/ Покрывной лак:	Все соответствующие Олицелл-, Олипур- и Оли-Аква-Грунты и -Лаки. См. Техническую информацию применяемых материалов.

Указания / Примечания:	Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, шлифовки, количества нанесённого красителя и от покрывного лака. Окрашенные красителем поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Готовый раствор нельзя хранить долго, а также в металлических емкостях. Рекомендуется хранение в емкостях из стекла, керамики или пластмассы. Не содержит ядовитых веществ! Чистку инструментов, оборудования провести водой сразу после использования.
-------------------------------	--

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.